

BILIZO[®] BITUPOL 100

Polimer Bitüm Esaslı, Çatlak Örtücü, Solventsiz Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı

İki bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz, çatılar için su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- Zemin nemine ve yükselmeyen pis sulara karşı olan yalıtımlarda,
- Perde yalıtımında,
- Balkon ve çiçekliklerde,
- Her türlü çatı ve teraslarda (üzere gezilmeyen teraslarda),
- Islak hacimlerde (mutfak, banyo, laboratuvar) basınçlı olmayan su yalıtımında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Miktarı

Minumum tüketim miktarı 2-3 katta 3 kg/m² 'dir.
Uygulama esnasında, yüzey pürüzlülüğüne göre sarfiyat artabilir.

Avantajları

- Düşük maliyetlidir.
- Kuruma süresi kısadır.
- Mükemmel kapaticılık sağlar.
- Kolay uygulanabilir.

Ambalaj Şekli

BILIZO[®] BITUPOL 100; A 22 kg sıvı bileşen ve Bileşen B 8 kg toz polietilen torba şeklinde ambalajlıdır.

Teknik Veriler

Renk	Kahverengi, Siyah
Kıvam	Macunsu
Yoğunluk	1.05 ± 0.01 kg/lt
Ph	10.5 - 11.5
Viskozite	50 d Pa.s
Katı Madde (A Bileşen)	53.0 % ± 1.0 %
Katı Madde (A+B Bileşen)	64.0 % ± 1.0 %
Uygulanacak Yüzey Sıcaklığı	5 °C ile 35 °C arası
Ortam sıcaklığı	5 °C ile 35 °C arası
Kürlenme Süresi	4-6 saat
Kuruma Süresi	1 - 5 gün
Su ile temas süresi	48 saat

NOT: Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama

Uygulanacak yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve üzerindeki tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları uygun bir BILIZO grubu tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir edilmelidir.

Perde duvarlarda Tie-rod delikleri açılarak içleri poliüretan mastik veya epoksi tamir harcı ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazır haldeki ürün mala ile uygulanabilir. Uygulama esnasındaki sıcaklık 5 °C ile 30 °C aralığında olmalıdır. Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması

BILIZO® BITUPOL 100, 22 Kg A Bileşen ve 8 kg B Bileşeni şeklinde ambalajlıdır. 8 kg lık toz bileşen 22 kg A bileşeni içerisine dökülür ve homojen bir karışım olana kadar elektrikli mikser yardımıyla orta hızda karıştırılır. Hazırlanan karışımın, karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

2K ürünlerin 1K ürünlere göre avantajı kuruma süreleridir. Özellikle kış aylarında 1K ürünlerin kuruma süresi uzarken 2K ürünlerin çimento bazlı toz bileşenleri kuruma süresini kısaltmayı sağlamaktadır. Bu nedenle BILIZO® BITUPOL 100 kış aylarında da hızlı kürlenmeye sahiptir.

Aletlerin Temizliği: Selülozik tiner ile temizlenebilir.

UYARI: Bir sonraki kullanımda aletlerin üzerinde tiner kalıntısı olmamasına dikkat edilmelidir.

Saklama Koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Uygulama alanları havalandırılmalı, uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.