

İki Bileşenli, Polimer Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı

BILIZO® BITUPOL 694 iki bileşenli, çimento ve polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz, su yalıtım malzemesidir.

DIN 18195 ve TSE EN 15814'e uygundur.

Kullanım Yerleri

- Temel ve perdelerde
- İstinat duvarlarında ve çökertme tanklarında
- Hafif ısı yalıtım panellerinin yapıştırılmasında
- Dış mekânlarda
- Islak hacim zeminleri ve balkonlarda çimento esaslı şapların altında su yalıtımı olarak kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli ve Miktarı

Minimum tüketim miktarı 2-3 katta 3 kg/m²'dir. Sistem çözümlerine göre kullanım şekli ve miktarı değişebilir.

Avantajları

- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.
- Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
- Kuru ve nemli yüzeylere uygulanır.
- Çalışma süresi uzundur.
- Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Fırça veya mala ile uygulanır.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Yaşlanmaya, suya, çeşitli tuz çözeltilerine ve zayıf asitlere dayanıklıdır.

Ambalaj Şekli

BILIZO BITUPOL 694; bileşen A 22 kg sıvı bileşen ve bileşen B 8 kg toz polietilen torba şeklinde ambalajlıdır.

Teknik Veriler

BITUPOL 694 Bileşen A	Bitüm Emülsiyon
BITUPOL 694 Bileşen B	Özel çimentolar kuru karışım
Renk	Siyah
Kıvam	Fırça Kıvamı
Yoğunluk	1.03 kg/lit
Katı Madde (A Bileşen)	57 % ± 1.0 %
Katı Madde (A+B Bileşen)	66 % ± 1.0 %
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5 °C +35 °C
Servis Sıcaklığı	-20 °C +80 °C
Kullanma Süresi	1 saat
Kürlenme Süresi	20-24 saat
Suyla Temas Süresi	48-52 saat
Karışım Oranları	Bileşen A 22 kg Bileşen B 8 kg
Uygulanacak Ortam Sıcaklığı	+5 °C +35 °C

Uygulama

Uygulanacak yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarında arındırılmış ve üzerindeki tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları uygun bir BILIZO grubu tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir edilmelidir.

Perde duvarlarda Tie-rod delikleri açılarak içleri BILIZO® MORTAR THIX veya epoksi tamir harcı ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazır haldeki ürün mala ile uygulanabilir. Uygulama esnasındaki sıcaklık 5 °C ile 30 °C aralığında olmalıdır. Yağışlı havalarda zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması

BILIZO® BITUPOL 694 22 Kg A Bileşen ve 8 kg B Bileşeni şeklinde ambalajlıdır. 8 kg lık toz bileşen 22 kg A bileşeni içerisine dökülür ve homojen bir karışım olana kadar elektrikli mikser yardımıyla 400-600 devir/dk bir karıştırıcı ile 3-5 dk orta hızda karıştırılır. Hazırlanan karışımın, karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

2K ürünlerin 1K ürünlere göre avantajı kuruma süreleridir. Özellikle kış aylarında 1K ürünlerin kuruma süresi uzarken 2K ürünlerin çimento bazlı toz bileşenleri kuruma süresini kısaltmayı sağlamaktadır. Bu nedenle BILIZO® BITUPOL 694 kış aylarında da hızlı kürlenmeye sahiptir.

Aletlerin Temizliği: Selülozik tiner ile temizlenebilir.

UYARI: Bir sonraki kullanımda aletlerin üzerinde tiner kalıntısı olmamasına dikkat edilmelidir.

Saklama Koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

Düzenli depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Uygulama alanları havalandırılmalı, uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.