

BILIZO® BITUPOL HD

Bitüm Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Membranı

Ürün Tanımı

BILIZO® BITUPOL HD yırtılmaya karşı dirençli HDPE kaplı, sıcak hava kaynağı ve şaloma gerektirmeden uygulanan, kendinden yapışkanlı su yalıtım membranıdır. Alt yüzeyde bulunan silikon folyonun sökülmesiyle rahat uygulama yapılır ve kalıcı yalıtım sağlar.

Kullanım Yerleri

Temel ve perde duvarlarda, ıslak mekânlarda, istinat duvarlarında, yatay ve düşey yüzeylerde, sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında, su depolarının dıştan yalıtımında, bodrum ve depoların yalıtımında, yer altı garajları ve otopark üstlerinin yalıtımında kullanılır.

Avantajları

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Şaloma ve sıcak hava kaynağı gerektirmez.
- Uygulanan yüzeye tam yapışır.
- Detay çözümlerine yardımcı olur.
- Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Uygulamadan sonra kuruma süresi gerektirmeden yalıtım sağlar.
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

Ambalaj Şekli

10 / 20 m² rulolar halinde karton kolide ya da dik olarak palettedir.

Teknik Veriler

Üst yüzey	Çift Kat Lamine Edilmiş HDPE
Alt yüzey	Silikon Folyo
Renk	Siyah
Uygulama sıcaklığı	+5 °C 35°C
Kalınlık	1,50 mm
Sarfiyat	1 m ² / m ²

Uygulama

Ürün Hazırlığı: Alt yüzeyde bulunan silikon folyo söküldükten sonra kullanıma hazırdır.

Uygulama

Membranın 50 – 100 cm'lik kısmı açılıp üzerindeki koruyucu kâğıdın 30-50 cm'lik kısmı soyulup serilir. Serilen membranın ortasından başlanarak kenarlara doğru, sert bir rulo fırça yardımıyla, hava kabarcığı kalmayacak şekilde, yapışkan yüzeyin zemine yapışması sağlanır. Ön tarafta bırakılan koruyucu bant alttan doğru çekilip, membranı yuvarlamak suretiyle yapıştırma işlemine hat boyu devam edilir. Sonraki membran birleşiminde 10 cm bindirme yapacak şekilde aynı işlemlere devam edilir. Sağlam ve kalıcı bir sızdırmazlık sağlamak için bindirme bölgesindeki yapışkan kısım iyice bastırılarak çok iyi yapıştırılmalıdır.

Saklama Koşulları

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli "İLK GİREN İLK ÇIKAR" prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.

Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

Uygulama yapılan yüzeye tamamen yapışana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +30°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Hava sıcaklığının +10°C altında olduğu durumlarda sıcak hava kaynağı kullanımı tavsiye edilir.

Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.