

### Ürün Tanımı

Poliüretan / Akrilik - alifatik izosiyanat esaslı iki bileşenli bir son kattır. Parlaklığı, renk stabilitesi, UV dayanımı ve çizilme direnci belirgin özelliğidir.

### Kullanım Yerleri

Ticari araçlar, çeşitli makineler, tank ve çelik yapı gibi yüzeylerde, otoparklar, uçak hangarları, ağır mekanik mukavemet şartları gerektiren tüm zemin kaplamalarında, epoksi ve poliüretan self levelling sistemlerin son katında, yol çizgi boyalarında atmosferik koşullara dayanıklı, kalıcı renk ve parlaklık istenen sistemlerde son kat olarak kullanılır.

### Kullanım Şekli ve Miktarı

BILIZO® TOPCOAT 360 tek katta 0,150 kg/m<sup>2</sup> olmak üzere iki kat halinde 0,300 kg/m<sup>2</sup>'dir.

### Ambalaj Şekli

BILIZO® TOPCOAT 360 toplam 20 kg takım olarak bir kova içinde net 16 kg A bileşeni ve bir kova içinde net 4 kg B bileşeninden oluşmaktadır.

### Teknik Veriler

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Parlaklık              | Parlak                                                                             |
| Yoğunluk               | 1,30-1,40 gr/ml (Renge Bağlı)                                                      |
| Katı Madde Karışım (%) | Ağırlıkça 71±2 (Renge Bağlı)<br>Hacimce 63±2 (Renge Bağlı)                         |
| Uygulama Tineri        | Poliüretan Tiner                                                                   |
| Sertleştirici Oranı    | Ağırlıkça : 80:20 (4:1)                                                            |
| Karışım Ömrü           | 6-8 Saat /20°C, 200 g.                                                             |
| Uygulama Şekli         | Havalı Püskürtme, Havasız Püskürtme, Daldırma ve Rulo ile                          |
| Sarfiyat               | 11-12 m <sup>2</sup> / lt (50 µ kuru film kalınlığı)                               |
| Uygulama Viskozitesi   | 18-25 sn/DINCUP4/20°C                                                              |
| Kuruma Süresi          | Toz Kuruma 20 dk 20°C<br>Dokuma Kuruması 60 dk 20°C<br>Montaj Kuruması 8 saat 20°C |
| Alevlenme Noktası      | :> 21°C                                                                            |

### Uygulama

Alifatik Poliüretan Son kat boya (BILIZO® TOP COAT 360 ) A komponenti ağırlıkça 4:1 oranında B komponenti ile karıştırılır. Gerekirse uygulama viskozitesine gelmesi için % 5-15 Poliüretan Tiner ilave edilir.

### Saklama Koşulları

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

### Güvenlik Bilgileri

Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslararası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.