

Описание продукта

132 гр / м2 сетка из стекловолокна

Использование и количество

Он применяется с потреблением 132 г / м2.

Места применения

- Под фундаментными и террасовыми гидроизоляционными мембранами,
- Жидкая гидроизоляция между слоями
- Используется для повышения гибкости и прочности.

Упаковка

BILIZO® MESH упаковывается в рулоны по 50 метров

Технические данные

Структура материала	Стекловолокно
Цвет:	белый
особенность:	4 мм x 4 мм / 132 гр / м2
Решения для пряжи	134 текс x 2
Ткань	300 текс
Размер:	4 мм x 4 мм
Средний Вес:	132 гр / м2 +3 гр / м2
больше всего	1000 мм
длина:	50 м
Коэффициент Напряжения	
Прядильный Раствор:	1387 Н / 50 мм
Ткань:	1460 Н / 50 мм