

Описание продукта

Полиэфирная полиуретановая смола, двухкомпонентная, без растворителей, самовыравнивающаяся, используется в качестве толстого покрытия, представляет собой очень гибкий, ударопоглощающий материал для напольного покрытия.

Области применения

- Пешеходные дорожки, беговые дорожки,
- Открытые спортивные площадки, крытые спортивные залы,
- Исполнение искусств на сценических полах,
- Гибкая система напольного покрытия, которая может использоваться на детских игровых площадках и в детских садах, используется в качестве амортизирующего слоя.

Преимущества

- Создает монолитный пол, который не требует цементирования,
- Амортизатор создает комфортный пол.
- Гигиеничный и здоровый.
- Легкость очистки. Может быть очищен бытовыми химикатами.

Тип упаковки

Набор из 20 кг BILIZO SPORTS 430 состоит из 17,5-килограммового компонента в ведре и 2,5-килограммового компонента в галлоне .

Использование и количество

Количество BILIZO® SPORTS 430, необходимое для формирования покрытия толщиной 1,0 мм на поверхности 1 м², составляет 1,0-1,1 кг. Наружные игровые площадки для детей, покрытие спортивного тона - толщина 2,0

как пропитка поверхности;

BILIZO® MACRO PRIMER AC ... 100-200 гр / м² (В зависимости от бетонной поверхности, для лучшей пропитки Рекомендуется 10-20% разбавление с помощью эпоксидного разбавителя)

• В качестве амортизирующего слоя;

BILIZO® SPORTS 430 ИЛИ 1200 г / м²

В качестве гибкого нижнего этажа;

BILIZO® FLOOR 360 F 1200 г / м²

• В качестве цветного ультрафиолетового устойчивого покрытия;

BILIZO® SPORTS 440 100-150 г / м²

Пешеходная дорожка, покрытие беговой дорожки толщиной -2,0 мм

- В качестве пропитки бетонной поверхности;
- BILIZO MACRO PRIMER.....100-200 гр / м²
- (В зависимости от бетонной поверхности лучше пропитывать
- для эпоксидной тоньше рекомендуется разбавить 10-20 %)
- * В Качестве Амортизирующего Слоя;
- BILIZO SPORTS 4301000 гр / м²
(1:0,3-0,4 смесь с резиновым порошком различной толщины SBR)

Технические данные

Вид	Полу-глянцевый
Цвет	Серый, бежевый, оксидный красный
интенсивность	1,40 ± 0,05 кг/л (A+B / 20°C)
объем	%100 (A+B)
Жизнеспособность (+ 10 ° C)	60 мин
Жизнеспособность (+ 30 ° C)	40 мин
Ожидание между слоями(+10°C)	24 часа / 20°C
Ожидание между слоями(+30°C)	12 часов / 20°C
Открытие для легкого передвижения	48 часов / 20°C
Полное отверждение	7 дней / 20°C
Твердость по Шору А	50-60
Удлинение при разрыве	%60 /20°C
Предел прочности при растяжении	100 кг /см ²

Техническая информация, которую мы предоставляем в устной и письменной форме, дается добросовестно. Он отражает наш нынешний уровень знаний и опыта с нашими продуктами. Чтобы понять, соответствует ли рассматриваемый продукт или технология приложений конкретным требованиям и задачам, нам необходимо провести подробный, целенаправленный и компетентный обзор для каждой ситуации использования. Наша ответственность заключается в том, чтобы наши продукты были безошибочными. Поэтому правильная реализация наших продуктов полностью покрывается вашей ответственностью и ответственностью. Мы предоставим постоянную качественную продукцию в соответствии с нашими Общими условиями продажи и доставки. Пользователи несут ответственность за соблюдение местных законов и получение необходимых официальных разрешений. Новая редакция технического паспорта имеет преимущество над уровнем

техники, и предыдущая информация считается недействительной. По этой причине вы всегда должны хранить документ с действующим кодом использования.



Сопротивление истиранию табера	25 мг (полное)
Температура поверхности	+8°C - +35°C
Температура окружающей среды	+8°C - +35°C
Относительная влажность воздуха	до %70- 80
Точка росы	Обратите внимание на точку конденсации! Чтобы уменьшить риск конденсации и цветения на поверхности и температуры отвержденного покрытия, точка росы должна быть не менее +3 ° C выше поверхности.

Применение

Подготовка поверхности: Поверхность пола должна быть сухой, чистой, устойчивой и несущей. Масло, воск, жир, водоотталкивающие средства, легко снимаемые свободные детали и порошковый фрезерный станок, который ослабляет силы сцепления на поверхности, должны быть очищены и очищены. Поверхность должна быть загрунтована и, при необходимости, механически шероховата.

Условия окружающей среды:

- Относительная влажность воздуха должна составлять не более 80%, температура нанесения (окружающая среда и поверхность) должна составлять от + 10 ° C до + 30 ° C.
- Погода не должна быть дождливой за 24 часа до применения и через 24 часа после применения.
- Температура пола должна быть на 3 ° C выше текущей температуры точки росы (росы). (Температура окружающей среды - температура окружающей среды - температура конденсации от нашей компании.)

Подготовка смеси:

Это двухкомпонентный продукт и должен быть подготовлен в соответствии с указанным соотношением смеси с учетом срока службы смеси. Для получения гомогенной смеси температура продукта должна быть не менее 15 ° C. Компонент должен быть быстро смешан миксером, а отвердитель (компонент В) должен быть добавлен с учетом соотношения смешивания. Компоненты А и В являются гомогенными, по крайней мере, 3 мин. следует смешать с миксером и дать постоять 5-10 минут. Следует соблюдать осторожность при употреблении подготовленной смеси в течение срока службы смеси.

Используемая поверхность

Смесь, приготовленную для применения, наносится зубчатым шпателем, расход в системе окраски или путем проверки с помощью гребенки с мокрой пленкой для получения желаемой толщины сухой пленки.

Время нанесения нового покрытия составляет минимум 12 часов (20 ° C) и максимум 5 дней. Очень важно применять второй слой в новом периоде нанесения покрытий, упомянутом выше. Он достигает полной механической и химической стойкости примерно через 7 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Температура воздуха не должна опускаться ниже 8 ° C в течение 36-48 часов после нанесения материала.

Очистка инструментов: целлюлозный или полиуретановый растворитель.

Условия хранения

Материал следует хранить в сухом и прохладном месте. Срок службы материала составляет 1 год для компонентов А и В при хранении в его неоткрытой оригинальной упаковке и надлежащим образом хранятся. Он выдерживает механическое воздействие на средний и высокий вес.. Он термостойкий до + 80 ° C (в то же время без химических и механических воздействий), + 120 ° C при сухой температуре, при влажной температуре.

Информация о безопасности

Соблюдайте Паспорт безопасности (SDS), который готовят в соответствии с директивами ЕС по продукту.